

# ARCHIFEST SMOOTH

**ARCHIFEST SMOOTH - Fertiges architektonisches Betongemisch für den Innen- und Außenbereich. Nach dem Aushärten ergibt sie eine glatte Oberfläche.**



## BESCHREIBUNG

ARCHIFEST SMOOTH ist eine Mischung, bei der sorgfältig ausgewählte Proportionen von Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen gemäß höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards verwendet werden. Die Mischung lässt sich nach dem Mischen mit Wasser leicht verdichten, nimmt die Form präzise an und erzielt nach dem Aushärten eine sehr hohe Festigkeit und Haltbarkeit.

ARCHIFEST SMOOTH kann vielfältig eingesetzt werden:

-

ANWENDUNGSBEREICHE	EIGENSCHAFTEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellung von architektonischem Beton</li> <li>• Fassadenplatten</li> <li>• Bodenplatten</li> <li>• Fensterbänke</li> <li>• Elemente der kleinen Architektur: Bänke, Tische, Blumentöpfe, Abfalleimer</li> <li>• Küchenarbeitsplatten</li> <li>• Waschbecken</li> <li>• Dekorationszubehör: Kerzenständer, Blumentöpfe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARCHIFEST Smooth hinterlässt eine glatte Oberfläche</li> <li>• hohe Festigkeit</li> <li>• hohe Haltbarkeit</li> </ul>



## ANWENDUNG

Die Mischung enthält alle erforderlichen Bestandteile, es muss nur die richtige Menge Wasser hinzugefügt werden. Verwenden Sie die im Produkt enthaltene Messkelle, um die Wassermenge abzumessen, und ein Eimer, um Wasser mit der trockenen Masse zu vermischen.

Bereiten Sie so viel Material vor, dass es für die gesamte Elementherstellung ausreicht. Den Inhalt der Verpackung mit Wasser vermischen. Für jede 10 kg trockene Masse sollten 0,9-1,2 Liter Wasser hinzugefügt werden. Die Komponenten in einem Mischer, Betonmischer oder mit einem langsam drehenden Rührgerät 2-3 Minuten lang mischen, bis beide Komponenten gut vermischt sind und eine homogene flüssige Masse entsteht. Nach dem Auftragen in die Betonform kann sie mit einem Rüttler verdichtet werden.

[www.gruza24shop.de](http://www.gruza24shop.de)

info@gruza24shop.de

Hundsboden 13 | 91349 Eglolfstein

+4991976266610

# ARCHIFEST SMOOTH

Der ausgehärtete Beton kann nach 12-24 Stunden aus der Form genommen werden. Die endgültige Qualität und Oberflächenausführung des architektonischen Betons wird unter anderem durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Die Menge des zugefügten Wassers
- Die Qualität und Sauberkeit der Form
- Die Qualität, Art und Menge des verwendeten Trennmittels
- Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit während der Herstellung
- Die Zeit, die das Element in der Form verbleibt
- Die Betonpflege

Zu dem Schutz vor Verschmutzung des architektonischen Betons wird die Verwendung eines Imprägniermittels oder Lacks empfohlen.



## REINIGUNG DER WERKZEUGE

---

Das Gerät und die Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Fest haftendes Material mechanisch entfernen.



## VERPACKUNG

---

ARCHIFEST SMOOTH wird in folgenden Verpackungen geliefert:

Eimer 10 kg

Eimer 20 kg



## SICHERHEITSMASNAHMEN

---

Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Schleimhäuten und Augen usw. Bei versehentlichem Kontakt gründlich mit Wasser und Seife abspülen und ärztlichen Rat einholen. Maßnahmen zur Vermeidung von Staubeentwicklung oder Spritzern der Mischung ergreifen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Es wird empfohlen, Masken und Handschuhe zu tragen. In geschlossenen Räumen für eine gute Belüftung sorgen und das Einatmen von Staub vermeiden.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN - MATERIAL VERBRAUCH

---

2,0 kg/m<sup>2</sup> - pro Millimeter Dicke des Elements

[www.gruza24shop.de](http://www.gruza24shop.de)

info@gruza24shop.de

Hundsboden 13 | 91349 Egloffstein

+4991976266610