

FEST KONTAKT!

FEST KONTAKT! Haftgrundschicht für Mikrozement

Haftbrücke für Putze und Spachtelmassen, besonders auf glatten, nichtsaugenden Oberflächen von Wänden und Decken, Beton, OSB-Platten, Gipskarton und Keramikfliesen usw.



BESCHREIBUNG

FESTKontakt ist eine gebrauchsfertige Haftmasse auf Basis hochwertiger disperser Harze und mineralischer Füllstoffe. Sie gewährleistet eine ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen und bildet eine dauerhafte Verbindung zwischen den einzelnen Oberflächenbeschichtungen.

ANWENDUNGSBEREICHE	EIGENSCHAFTEN
<ul style="list-style-type: none"> • Im Außen- und Innenbereich • Auf glatte Oberflächen • Auf Keramikfliesen • Als Haftbrücke zwischen dem bestehenden Untergrund und den nachfolgenden Oberflächenbeschichtungen • Auf Wänden, Decken • Auf leicht belasteten Böden • Unter Mikrozement und dekorative Putze 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebrauchsfertig • Schichtdicke <2 mm • Beständig gegen niedrige und hohe Temperaturen • UV-beständig • Hohe Abriebfestigkeit • Lösungsmittelfrei • Schnelle Trocknungszeit



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss stabil und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrunds darf 4% nicht überschreiten. In feuchten Bereichen ist eine systematische Abdichtung erforderlich. Vor Beginn der Arbeiten muss die Fußbodenheizung eingeschaltet und auf die maximal verwendeten Temperaturen getestet werden, jedoch spätestens 72 Stunden vor Beginn der FEST KONTAKT Anwendung muss die Fußbodenheizung ausgeschaltet werden. Bei schwachen Untergründen ist eine Verstärkung erforderlich. Zementmilch, andere Beschichtungen und alle Verunreinigungen wie Gips, Öle, Asphalt usw. müssen durch Schleifen, Strahlen und Absaugen entfernt werden. Bei unebenen oder inhomogenen Untergründen sollten diese geschliffen oder mit selbstnivellierenden Ausgleichsmassen oder Epoxidestrich ausgeglichen werden. Lücken sollten mit Epoxidmörtel oder Reparaturmörteln aufgefüllt werden. Betonuntergründe sollten mit dem FESTGrunt-Präparat (1 oder 2 Schichten je nach Bedarf) grundiert und etwa 2-4 Stunden trocknen gelassen werden.

www.gruza24shop.de

info@gruza24shop.de

Hundsboden 13 | 91349 Egloffstein

+4991976266610

FEST KONTAKT!



VORBEREITUNG DER ZUTATEN

Vor der Verwendung des Haftbrücke FESTKontakt gut mischen, nicht verdünnen.



ANWENDUNG

Gleichmäßig mit einer Kelle auf den Untergrund auftragen.

Beim Verstärken des Untergrunds sollte das Gewebe unmittelbar nach dem Auftragen des FESTKontakt auf den Boden eingebettet werden.

Die Trocknungszeit hängt von der Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Bei 20°C können nach 4-6 Stunden weitere Schichten aufgetragen werden.

Temperaturbereich für die Anwendung: +15°C bis +25°C



REINIGUNG DER WERKZEUGE

Das Gerät und die Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Fest haftendes Material mechanisch entfernen.



VERPACKUNG

FEST KONTAKT wird in folgenden Verpackungen geliefert:
5 kg, 10 kg, 15 kg und 20 kg.



SICHERHEITSMASNAHMEN

Das Produkt ist für professionelle Anwender bestimmt. Vor Arbeitsbeginn sollten Sie sich mit den technischen Datenblättern der Komponenten vertraut machen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Schleimhäuten, Augen usw. Bei versehentlichem Kontakt gründlich mit Wasser und Seife abspülen und ärztlichen Rat einholen. Maßnahmen zur Vermeidung von Staubentwicklung oder Verschmutzung sollten ergriffen werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Es wird empfohlen, Masken und Handschuhe zu verwenden. In geschlossenen Räumen für gute Belüftung sorgen und das Einatmen von Staub vermeiden.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN - MATERIAL VERBRAUCH

www.gruza24shop.de

info@gruza24shop.de

Hundsboden 13 | 91349 Egloffstein

+4991976266610

FEST KONTAKT!

L.P.	SCHICHT DER OBERFLÄCHE	MATERIAL	VERBRAUCH
1	Bestehender Betonuntergrund	-	-
2	I Schicht der Grundierung	FESTGRUNT	0,1-0,3 kg/m ²
3	II Schicht der Grundierung - optional	FESTGRUNT	0,1 kg/m ²
4	Haftbrücke Fest Kontakt mit Glasfasergewebe	FEST KONTAKT, GLASFASERGEWEBE	1,1-2,0 kg/m ²
5	Haftbrücke Fest Kontakt	FEST KONTAKT	0,5-0,8 kg/m ²

www.gruza24shop.de

info@gruza24shop.de

Hundsboden 13 | 91349 Egloffstein

+4991976266610